

FILLER 232 UHS RAPID

APAREJO ACRILICO UHS RAPIDO
2K UHS RAPID FILLER

Aparejo UHS rápido diseñado para reparaciones rápidas y parciales. Destaca por su gran rapidez de endurecimiento obteniendo un lijado en 20-25 minutos, aumentando ahorros y productividad, sin necesidad de gastos energéticos en cabina, ni sistemas IR.

PRODUCTOS

FILLER 232 RAPID GRIS/GREY
CATALIZADOR CRH 32

CAMPO DE APLICACION

- Destinado al repintado de automóviles, motocicletas y vehículos industriales.
- Puede utilizarse sobre pintados antiguos una vez desengrasados y lijados
- Destaca por su alto espesor y rapidez de lijado
- Aumenta la productividad en el secado al aire.
- Destinado para reparaciones parciales.
- Cumple el VOC, conforme a la directiva 2004/42/CE.
- Proporciona un secado al aire muy rápido y permite tiempos cortos de evaporación entre manos y un lijado en 20-25 minutos.

SUBSTRATOS

- Adherencia sobre acero y electrozincado una vez desengrasados y limpios.
- Adherencia directa en tipos de plásticos como PS, PVC FOAM, PC, SMC, PVC, PET Y NORYL una vez limpios y desengrasados, sobre GRP, previo lijado y desengrasado.
- Repintable con sistema agua, disolvente o 2K.

FILLER 232 UHS RAPID

APAREJO ACRILICO UHS RAPIDO
2K UHS RAPID FILLER

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

PROPORCIÓN DE MEZCLA	Reparaciones parciales					
	Volúmen	Peso	Disolvente			
CRH 32	2:1	100:33	0%			
VOC	420G/L					
VIDA DE LA MEZCLA	CRH 32	30 MIN.				
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN A 20°C	DIN 4	90-100 S				
EQUIPO DE APLICACIÓN	PISTOLAS HLP	Boquilla de fluido	Distancia		Presión	
	Gravedad	1,6-2.0mm	10-15 cm.		2-2.5bares.	
NÚMERO DE MANOS	½ mano y dos manos completas					
TIEMPO DE EVAPORACIÓN	5 min. entre manos.					
EPS SECADO	70-130 my					
		CRH-32				
	Tacto	10-15m				
	Seco Horno	No precisa				
	Lijado	20-25 min P320-P400				
SECADO POR IR	Tiempo de evaporación	0 min				
	Onda media	0 min.				

FILLER 232 UHS RAPID

APAREJO ACRILICO UHS RAPIDO
2K UHS RAPID FILLER

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Lavar la superficie con agua y jabón. Enjuagar y secar.
- Desengrasar con el correcto limpiador de preparación. Secar con un paño limpio.
- Reparar de acuerdo con los daños sufridos.
- Desengrasar con el correcto limpiador final. Secar con un paño limpio.
- Pasar un atrapapolvos.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa a la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 grados centígrados.

Duración en el envase al menos 1 años desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con nuestro departamento técnico

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Utilizar disolvente limpiador de pistola.

SALUD Y SEGURIDAD

Solo para uso profesional. MANTENGASE FUERA DL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ¡ADVERTENCIA! CONTENIDO INFLAMABLE. LOS VAPORES Y LA NIEBLA DEL PULVERIZADO SON NOCIVOS. IRRITA LA PIEL Y LOS OJOS.

Solo manipule los productos CROMAUTO después de haber leído y comprendido en su totalidad las hojas de datos de seguridad de los materiales. Asegúrese de que todos los empleados tengan conocimiento de las hojas de datos de seguridad de los materiales y todas las sustancias químicas con las que entran en contacto. El fabricante recomienda el uso de un respirador con suministro de aire durante la exposición a vapores o niebla del pulverizado.

Use vestimenta protectora, guantes, y seguridad para los ojos con pantallas laterales.

La información de estas hojas se brindan de buena fe, pero no constituye una garantía. La información aquí incluida representa el estado actual de nuestro conocimiento y su objetivo es servir como guía de nuestro productos y sus usos, pero no garantiza ciertas propiedades de los productos ni sus aplicaciones específicas.

Respete todas las advertencias de las etiquetas de los productos.