

CROMACRYL BICAPA

CROMACRYL es un sistema al disolvente que ofrece la posibilidad de obtener colores lisos, metalizados y perlados.

PRODUCTOS

CROMACRYL BICAPA
CRS 350 DILUYENTE ACRILICO MEDIO
CRS 370 DILUYENTE ACRILICO LENTO
CRS 390 DILUYENTE ACRILICO EXTRA LENTO

PROPIEDADES

- Es un único sistema que, mezclado 1:1 con el disolvente adecuado, ofrece una excelente capacidad de cubrición y permite trabajar con todos los colores existentes en el mercado. Ofrece tres posibilidades de acabado en función del color, lugar de aplicación o coste del producto.
- Aumenta la productividad en el secado al aire.
- Puede utilizarse para reparación de parches, paneles y en reparaciones globales.
- Proporciona un secado al aire muy rápido y permite tiempos cortos de evaporación entre manos y horneado.

SUBSTRATOS

- Fondos acrílicos HS CROMAUTO, acabados originales correctamente preparados e imprimaciones epoxi.
- Todos los acabados limpios y lijados (no se recomienda en acabados acrílicos termoplásticos).

CROMACRYL BICAPA

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

 PROPORCIÓN DE MEZCLA	Panel horizontal o Reparaciones medias			
		Volúmen	Peso	
CRS 350	80-100%	80-100%	80-100%	
CRS 370	80-100%	80-100%	80-100%	
CRS 390	80-100%	80-100%	80-100%	
VOC	CONSULTAS MSDS			
 VIDA DE LA MEZCLA A 20°C	Ilimitada			
 VISCOSIDAD DE APLICACIÓN A 20°C	DIN 4	14-18 S		
 EQUIPO DE APLICACIÓN	PISTOLAS HLPV	Boquilla de fluido	Distancia	Presión
	CONVENCIONAL	1,2-1,4 mm.	10-15 cm.	Según fabricante
	GRAVEDAD	1,2.-1,4 mm.	10-15 cm.	Según fabricante
 NÚMERO DE MANOS	Aplique capas medias hasta lograr la cobertura completa			
 TIEMPO DE EVAPORACIÓN	3-5 min. entre manos. 10-15 min. antes de hornear (depende de la cabina de pintado).			
EPS	Depende numero capas			

CROMACRYL BICAPA

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Termine el lijado con P600-P800. Limpie el área con CRD 05 desengrasante y seque totalmente. Se recomienda el uso de fondos CROMAUTO 2C.
- Desengrasar con el correcto limpiador de preparación. Secar con un paño limpio.
- Pasar un atrapapolvos.

APLICACIÓN DEL ACABADO DE BARNIZ

Se recomienda utilizar los barnices CROMAUTO Diamond 3000 HS, Diamond 4000 UHS, Diamond 5000 Xtreme y Diamond 1000 HS mate.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Utilizar disolvente limpiador de pistola.

SALUD Y SEGURIDAD

Solo para uso profesional. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ¡ADVERTENCIA! CONTENIDO INFLAMABLE. LOS VAPORES Y LA NIEBLA DEL PULVERIZADO SON NOCIVOS. IRRITA LA PIEL Y LOS OJOS.

Solo manipule los productos CROMAUTO después de haber leído y comprendido en su totalidad las hojas de datos de seguridad de los materiales. Asegúrese de que todos los empleados tengan conocimiento de las hojas de datos de seguridad de los materiales y todas las sustancias químicas con las que entran en contacto. El fabricante recomienda el uso de un respirador con suministro de aire durante la exposición a vapores o niebla del pulverizado. Use vestimenta protectora, guantes, y seguridad para los ojos con pantallas laterales.

La información de estas hojas se brindan de buena fe, pero no constituye una garantía. La información aquí incluida representa el estado actual de nuestro conocimiento y su objetivo es servir como guía de nuestro productos y sus usos, pero no garantiza ciertas propiedades de los productos ni sus aplicaciones específicas.

Respete todas las advertencias de las etiquetas de los productos.