

# DIAMOND 5000 XTREME

VERNIS ULTRA RAPIDE SECHAGE AIR

Vernis de séchage ultra rapide sans besoin de chaleur.

## PRODUITS

VERNIS ACRILIQUE DIAMOND 5000 XTREME  
XTREME DILUANT CRH 50 ACRILIQUE

## PROPRIETES

- Séchage ultra rapide. Le vernis est complètement sec et maniable au bout de 45 min. a température ambiante.
- Réduit au minimum la consommation énergétique.
- Peut être poncer au bout de 45 min.
- Peut-être utiliser pour les raccords, panneaux et peintures complètes.
- Conformité COV, conforme à la directive 2004/42/CE.
- Forte protection face aux agents chimiques et atmosphériques.

## SUPPORT

- Toutes les finitions propres et poncées.

# DIAMOND 5000 XTREME

VERNIS ULTRA RAPIDE SECHAGE AIR

## PRÉPARATION DU PRODUIT

		Panneau horizontal ou semi-reparations		
		Volume	Poids	Diluant
 <b>RAPPORT DE MÉLANGE VOLUME</b>	CRH 50	1:1	1:1	Pas besoin
<b>VOC</b>	325G/L			
 <b>POT-LIFE</b>	CRH 50	30 min.		
 <b>VISCOSITÉ D'APPLICATION</b>	DIN 4	15-17 S		
 <b>ÉQUIPEMENT D'APPLICATION</b>	PISTOLET HLVP	Buse	Distance	Pression
	GRAVITÉ	1,3.-1,4 mm.	10-15 cm.	1.8-2.2 bars
	SUCCION	1,3.-1,4 mm.	10-15 cm.	1.8-2.2 bars
 <b>ÉPAISSEUR SÈCHE</b>	Appliquer une demi couche humide et après 5-10 minutes maximum finir avec une couche complète. Pour des réparations partielles le meilleur resultat s'obtient avec des pistolets aérogaphiques alimentés par gravité avec une buse de 1,2mm. Recommandé exclusivement pour des réparations partielles.			
 <b>DÉSOLVATION AVANT ÉTUVAGE</b>	5-10 min. entre couches.			
<b>ÉPAISSEUR DE COUCHE RECOMMANDÉE</b>	40-60			
 <b>TEMPS DE SÉCHAGE</b>		CRH 50		
	HORS POUSSSIÈRE	30 min.		
	SEC	40 min.		
	PONÇAGE	1 h. a 20°		
 <b>SÉCHAGE PAR INFRAROUGE</b>	No			

## DIAMOND 5000 XTREME

VERNIS ULTRA RAPIDE SECHAGE AIR

### PREPARATION DE LA SURFACE

- Nettoyer la surface à l'eau et au savon. Rincer et sécher.
- Dégraisser avec un bon nettoyant de préparation. Essuyer avec un chiffon propre.
- Effectuer les réparations nécessaires.
- Dégraisser avec un bon nettoyant/dégraissant final. Essuyer avec un chiffon propre.
- Passer un tampon d'essuyage.

### APPLICATION DE LA FINITION DU VERNIS

Quand la base bicouche à l'eau est complètement mate, appliquer le vernis en une seule couche légère suivie d'une main complète avec 5-10 min. d'évaporation entre les deux couches ou deux couches avec 5-10 min. d'évaporation entre les couches.

### RESISTENCE CHIMIQUE

Le vernis complètement sec est résistant à des courtes expositions aux produits chimiques mentionnés ci-dessous:

- Hydroxyde de sodium
- Acide sulfurique
- Acide phosphorique
- Ammoniaque

### STOCKAGE

Garder à couvert dans un endroit frais et ventilé, éviter l'exposition directe au soleil. Température conseillée entre 5° C et 30° C.

Durée du produit dans le pot: au moins deux ans depuis sa date de fabrication. Passé ce temps consulter notre département technique.

### NETTOYAGE DE L'EQUIPEMENT

Utiliser un bon nettoyant de pistolet solvant.

**DIAMOND 5000 XTREME**

VERNIS ULTRA RAPIDE SECHAGE AIR

**SANTE ET SECURITE**

Pour utilisation professionnelle uniquement. Garder hors portée des enfants. Attention! Contenu inflammable. Les vapeurs et la brume de la pulvérisation sont nocifs. Irrite la peau et les yeux. Manipuler les produits CROMAUTO après avoir lu et compris la totalité des feuilles de renseignements de sécurité des matériaux. Assurez-vous que tous les employés aient connaissances des feuilles de renseignements de sécurité des matériaux, et des toutes les substances chimiques auxquelles ils ont accès. Le fabricant recommande l'usage d'un appareil respiratoire avec approvisionnement d'air durant l'exposition aux vapeurs ou à la brume du pulvérisateur. Utiliser des vêtements protecteurs, gants, et lunettes de sécurité avec écrans latéraux. Les consignes de ce manuel ne constituent en aucun cas une garantie. L'information incluse ici représente l'état actuel de nos connaissances et son objectif est de servir comme guide de nos produits et de leurs usages, mais ne garantit pas ni certaines propriétés des produits ni leurs applications spécifiques.

Suivez toutes les consignes des étiquettes des produits.