

FILLER 250 WW GREY

APPRÊT MOUILLE SUR MOUILLE

Apprêt polyacrylique de 2C mouille sur mouille conçu pour optimiser le processus de refinish.

PRODUITS

FILLER 250 WW GREY
DILUANT CRH 20 MOYEN
DILUANT CRH 15 LENT

PROPRIETES

- Permet le refinish au bout de 15-20 min sans avoir besoin de poncer.
- Améliore la productivité de l'atelier en réduisant les temps de cabine.
- Conçu pour l'application sur de nouveaux panneaux avec cataphorèse, égratignures et petits dommages dans la carrosserie.
- Enduit et intégrateur des zones réparées.
- Conformité COV, conforme à la directive 2004/42/CE.
- On peut repeindre des 2h jusqu'à 4 jours sans ponce.

SUPPORT

- Offers good adhesion on bare steel, galvanized steel, degreased aluminum and cataphoresis.

FILLER 250 WW GREY

APPRÊT MOUILLE SUR MOUILLE

PRÉPARATION DU PRODUIT

 RAPPORT DE MÉLANGE VOLUME		Panneau horizontal ou semi-réparations		
		Volume	Poids	Diluant
	CRH 20	4:1	100:20	25-30%
	CRH 15	4:1	100:20	25-30%
VOC	537G/L			
 POT-LIFE	CRH 20	1-1.5 h.		
	CRH 15	2 h.		
 VISCOSITÉ D'APPLICATION	DIN 4	20-25 S		
 ÉQUIPEMENT APPLICATION	PISTOLET HLVP	Buse	Distance	Pression
	GRAVITÉ	1,3 mm.	10-15 cm.	1,8.-2,2 bars
 ÉPAISSEUR SÈCHE	2 couches complètes.			
 DÉSOLVATATION AVANT ÉTUVAGE	5 min. entre couches. 15-20 min. avant étuvage (selon la cabine).			
ÉPAISSEUR DE COUCHE RECOMMANDÉE	50-60			
 DRYING TIME		CRH 20	CRH 15	
	AU TOUCHER	30 m.		40 m.
	PONÇAGE	2h - 4 jours sans ponçer.		2h - 4 jours sans ponçer.
 SÉCHAGE PAR INFRAROUGES	TEMPS D'ÉVAPORATION	10 min.		15 min.
	ONDE MOYENNE	12-15 min.		12-15 min.

FILLER 250 WW GREY

APPRÊT MOUILLE SUR MOUILLE

PREPARATION DE LA SURFACE

- Nettoyer la surface à l'eau et au savon. Rincer et sécher.
- Dégraisser avec un bon nettoyant de préparation. Essuyer avec un chiffon propre.
- Effectuer les réparations nécessaires.
- Dégraisser avec un bon nettoyant/dégraissant final. Essuyer avec un chiffon propre.
- Passer un tampon d'essuyage.

STOKAGE

Garder à couvert dans un endroit frais et ventilé, éviter l'exposition directe au soleil. Température conseillée entre 5° C et 30° C.

Durée du produit dans le pot: au moins deux ans depuis sa date de fabrication. Passé ce temps consulter notre département technique.

NETTOYAGE DE L'EQUIPEMENT

Utiliser un bon nettoyant de pistolet solvant.

SANTE ET SECURITE

Pour utilisation professionnelle uniquement. Garder hors portée des enfants. Attention! Contenu inflammable. Les vapeurs et la brume de la pulvérisation sont nocifs. Irrite la peau et les yeux. Manipuler les produits CROMAUTO après avoir lu et compris la totalité des feuilles de renseignements de sécurité des matériaux. Assurez-vous que tous les employés aient connaissances des feuilles de renseignements de sécurité des matériaux, et des toutes les substances chimiques auxquelles ils ont accès. Le fabricant recommande l'usage d'un appareil respiratoire avec approvisionnement d'air durant l'exposition aux vapeurs ou à la brume du pulvérisateur. Utiliser des vêtements protecteurs, gants, et lunettes de sécurité avec écrans latéraux. Les consignes de ce manuel ne constituent en aucun cas une garantie. L'information incluse ici représente l'état actuel de nos connaissances et son objectif est de servir comme guide de nos produits et de leurs usages, mais ne garantit pas ni certaines propriétés des produits ni leurs applications spécifiques.

Suivez toutes les consignes des étiquettes des produits.