

## **FILLER 250 WW GRIS/GREY**

APAREJO HUMEDO SOBRE HUMEDO  
WET ON WET FILLER

Aparejo poliacrílico de 2C húmedo sobre húmedo diseñado para optimizar el proceso del pintado en el sector del refinish.

### **PRODUCTOS**

FILLER 250 WW GRIS/GREY  
CATALIZADOR CRH 20 MEDIO  
CATALIZADOR CRH 15 LENTO

### **PROPIEDADES**

- Permite un repintado a los 15-20 min sin necesidad de lijado.
- Mejora la productividad en el taller al acortar los tiempos en cabina.
- Pensado para la aplicación en paneles nuevos con cataforesis, rozaduras o pequeños daños de la carrocería.
- Como sellador e integrador de las zonas reparadas.
- Cumple el VOC, conforme a la directiva 2004/42/CE.
- Repintable después de 2 h hasta 4 días sin lijar.

### **SUBSTRATOS**

- Ofrece buena adherencia sobre soporte como cataforesis, acero, acero galvanizado y aluminios desengrasados.

## FILLER 250 WW GRIS/GREY

APAREJO HUMEDO SOBRE HUMEDO  
WET ON WET FILLER

### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

PROPORCIÓN DE MEZCLA	Panel horizontal o Reparaciones medias	Volúmen	Peso	Disolvente
		CRH 20	4:1	100:20
CRH 15	4:1	100:20	25-30%	
VOC	537G/L			
VIDA DE LA MEZCLA A 20°C	CRH 20	1-1.5 h.		
	CRH 15	2 h.		
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN A 20°C	DIN 4	20-25 S		
EQUIPO DE APLICACIÓN	PISTOLAS HLVP	Boquilla de fluido	Distancia	Presión
	GRAVEDAD	1,3 mm.	10-15 cm.	1,8.-2,2 bares
NÚMERO DE MANOS	2 manos completas			
TIEMPO DE EVAPORACIÓN	5 min.aprox. entre manos. 15-20 min. antes de hornear (depende de la cabina de pintado).			
EPS	50-60			
SECADO		CRH 20	CRH 15	
	TACTO	30 m.	40 m.	
	SECO	2h - 4 dias sin lijar.	2h - 4 dias sin lijar.	
SECADO POR IR	TIEMPO DE EVAPORACIÓN	10 min.	15 min.	
	ONDA MEDIA	12-15 min.	12-15 min.	

**FILLER 250 WW GRIS/GREY**

APAREJO HUMEDO SOBRE HUMEDO  
WET ON WET FILLER

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

- Lavar la superficie con agua y jabón. Enjuagar y secar.
- Desengrasar con el correcto limpiador de preparación. Secar con un paño limpio.
- Reparar de acuerdo con los daños sufridos.
- Desengrasar con el correcto limpiador final. Secar con un paño limpio.
- Pasar un atrapapolvos.

**ALMACENAMIENTO**

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa a la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 grados centígrados.

Duración en el envase al menos 2 años desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con nuestro departamento técnico.

**LIMPIEZA DEL EQUIPO**

Utilizar disolvente limpiador de pistola.

**SALUD Y SEGURIDAD**

Solo para uso profesional. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ¡ADVERTENCIA! CONTENIDO INFLAMABLE. LOS VAPORES Y LA NIEBLA DEL PULVERIZADO SON NOCIVOS. IRRITA LA PIEL Y LOS OJOS.

Solo manipule los productos CROMAUTO después de haber leído y comprendido en su totalidad las hojas de datos de seguridad de los materiales. Asegúrese de que todos los empleados tengan conocimiento de las hojas de datos de seguridad de los materiales y todas las sustancias químicas con las que entran en contacto. El fabricante recomienda el uso de un respirador con suministro de aire durante la exposición a vapores o niebla del pulverizado.

Use vestimenta protectora, guantes, y seguridad para los ojos con pantallas laterales.

La información de estas hojas se brindan de buena fe, pero no constituye una garantía. La información aquí incluida representa el estado actual de nuestro conocimiento y su objetivo es servir como guía de nuestros productos y sus usos, pero no garantiza ciertas propiedades de los productos ni sus aplicaciones específicas.

Respete todas las advertencias de las etiquetas de los productos.