

CROMAUTO

CROMASPRAY

CRSA 3 ESMALTE HS NEGRO MATE

Acabado conformado por resinas acrílicas termoplásticas de secado muy rápido y pigmentos de gran calidad.

INSTRUCCIONES

- Agitar muy bien el aerosol. Aproximadamente un minuto después de oír el mezclador.
- Para aplicar sobre chapa desengrasar y eliminar el óxido. En plásticos como PS o el PP aplicar una capa de anclaje.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados. Mejor tres capas finas que una gruesa, repintable a los 15 minutos con la misma pintura.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras su uso. Si se atasca el difusor reemplazarlo por uno nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas ventiladas

SUBSTRATOS

- Superficies limpias, secas y sin corrosión.
- Sobre plásticos y poliésteres aplicar una capa de anclaje.

CARACTERÍSTICAS	
MANOS	3
ESPELOR DE CAPA SECA	15 micras por capa
Brillo (60°)	<10%
SECADO AL TACTO (ASTM D-1640 ISO 1517)	10'
SECADO TOTAL (ASTM D-1640 ISO 1517)	12h
REPINTADO	después de 15'
COLOR	Negro
DILUYENTE	Mezcla de disolventes
PROPELENTE	DME

- Secado muy rápido
- No contiene plomo ni otros metales pesados
- Buena cubrición
- Excelente flexibilidad
- Alta durabilidad al exterior
- Fácil de lijar
- Sobreaplicable con cualquier acabado Cromauto lijado o sin lijar